



1982		
ITALMIXER S.r.l. – Via Archimede, 11 - 37010 AFFI (VR)		
13		
1982-CPR-503		
UNI EN 13108-7		
Conglomerato bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate		
DREN 20 USURA PMB 45/80 - 70		
Impianto Affi – Via Archimede,11		
Requisiti generali + Requisiti empirici		
Contenuto di vuoti		
- massimo	$V_{max\ 26}$	26
- minimo	$V_{min\ 20}$	20
Minimo dei vuoti riempiti dal bitume	VFB_{min}	NPD
Massimo dei vuoti riempiti dal bitume	VFB_{max}	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA_{min}	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	$V10G_{min}$	NPD
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)	Abr_A	NPD
Reazione al fuoco	Euroclass Cfl	NPD
Temperatura della miscela		da 140 °C a 170°C
Granulometria		
(passante)	Setaccio 31,5 mm	100 %
	Setaccio 20 mm	99 %
	Setaccio 8 mm	24 %
	Setaccio 2 mm	14 %
	Setaccio 0,5 mm	8 %
	Setaccio 0,063 mm	4,1 %
Contenuto di legante	$B_{min\ 4,6}$	4,6
Valori Marshall	S_{min}	NPD
	P_{max}	NPD
	Q_{min}	NPD
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento	WTS_{AIR}	NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD_{AIR}	NPD
Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20		