



1982

ITALMIXER S.r.l. – Via Archimede, 11 - 37010 AFFI (VR)

13

1982-CPR-221

EN 13043:2002

DoP n° 10-ine / 2024 CPR

**Aggregato naturale frantumato petrograficamente omogeneo composto da rocce sedimentarie carbonatiche (82%), rocce magmatiche (16%) e metamorfiche (2%), da utilizzarsi per la preparazione di miscele bituminose**

<b>Dimensione delle particelle</b>		
Dimensione dell'aggregato	Designazione (d/D)	14 - 31,5
Granulometria	Categoria	Gc85-35*
Tolleranza	Categoria	G20-15
<b>Forma delle particelle</b>		
Coefficiente di appiattimento	Categoria	F110
Indice di forma	Categoria	S115
<b>Massa volumica delle particelle</b>	Valore dichiarato (Mg/m <sup>3</sup> )	2,67
<b>Pulizia</b>		
Quantità delle polveri	Categoria	f0,5
<b>Resistenza alla frammentazione aggregato grosso</b>	Categoria	LA20
<b>Percentuale di particelle frantumate</b>	Categoria	C95/1
<b>Resistenza alla levigazione/abrasione/usura</b>		
Valore di levigabilità	Categoria	PSV44
Valore di abrasione dell'aggregato	Categoria	AAV10
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	Categoria	MDE 10
<b>Durabilità a gelo/disgelo</b>	Categoria	F1
<b>Resistenza allo shock termico</b>	Categoria	VLA2
<b>Durabilità allo shock termico</b>	Valore dichiarato (%)	1,0
<b>Affinità ai leganti bituminosi</b>	Valore dichiarato (%)	95
<b>Composizione/contenuto</b>	Valore dichiarato	Alluvionale
<b>Sostanze pericolose</b>		
Rilascio di metalli pesanti	Passa / Non passa	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186
Rilascio di altre sostanze pericolose	Valore dichiarato	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186

\* Granulometria tipica dichiarata (gruppo di base + serie 2)

Apertura setacci (mm)	Passante (%) (Curva tipica)	Apertura setacci (mm)	Passante (%) (Curva tipica)
31,5	97	10	1
20	52	8	0
16	27	6,3	0
12,5	7	4	0