



1982		
ITALMIXER S.r.l. – Via Archimede, 11 - 37010 AFFI (VR)		
13		
1982-CPR-503		
UNI EN 13108-1		
Conglomerato bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate		
CB 20 BINDER 50/70		
Impianto Affi – Via Archimede,11		
Requisiti generali + Requisiti empirici		
Contenuto di vuoti		
- massimo	V _{max}	NPD
- minimo	V _{min}	NPD
Minimo dei vuoti riempiti dal bitume	VFB _{min}	NPD
Massimo dei vuoti riempiti dal bitume	VFB _{max}	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA _{min}	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	V10G _{min}	NPD
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)	Abr _A	NPD
Reazione al fuoco	Euroclass Cfl	NPD
Temperatura della miscela	da 140 °C a 180°C	
Granulometria		
(passante)	Setaccio 31,5 mm	100 %
	Setaccio 20 mm	99 %
	Setaccio 12,5 mm	89 %
	Setaccio 2 mm	33 %
	Setaccio 0,5 mm	16 %
	Setaccio 0,063 mm	6,9 %
Contenuto di legante	B _{min 5,0}	5,1
Valori Marshall	S _{min}	NPD
	P _{max}	NPD
	Q _{min}	NPD
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento	WTS _{AIR}	NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD _{AIR}	NPD
Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20		