CE

ITALMIXER S.r.l. – Via Archimede, 11 - 37010 AFFI (VR)
25
1982-CPR-223
EN 12620:2002 + A1:2008, EN 13242:2002 + A1:2007
DoP n° 17-ine / 2025 CPR

		EN 12620:2002 + A1:2008	EN 13242:2002 + A1:2007
Dimensione delle particelle			
Dimensione dell'aggregato	Designazione (d/D)	0 – 4	0 – 4
Granulometria	Categoria	G_F85	G_F80
Tolleranza	Categoria		
Forma delle particelle			
Coefficiente di appiattimento	Categoria		
Indice di forma	Categoria		
Massa volumica	Valore dichiarato (Mg/m^3)	2.95	2.95
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato (%)	3.4	3.4
Pulizia			
Quantità delle polveri	Categoria	f10	f10
Qualità delle polveri Equivalente in sabbia	Valore dichiarato	SE68	SE68
Valore di blu	Valore dichiarato	MB 0,5	MB 0,5
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso	Categoria		
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria		
Percentuale di particelle frantumate	Categoria		
Composizione/contenuto			
Cloruri	Valore dichiarato (%)	C 0.0062	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS0.2	AS0.2
Zolfo totale	Valore dichiarato (%)	S 0.165	
Costituenti di aggregati grossi riciclati	Categoria		
Solfato idrosolubile degli aggregati riciclati	Categoria		
Sostanze organiche			
Contenuto di sostanza umica	Passa / Non passa	Conforme	
Impurezze organiche leggere	Valore dichiarato (%)	mLPC 0.03	
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto)	Passa / Non passa		
Prova di resistenza comparativa - tempo di presa	Passa / Non passa		
Stabilità scoria d'altoforno raffreddata ad aria			
Stabilità di volume delle scorie di acciaieria	Categoria		
Disintegrazione del silicato dicalcico	Passa / Non passa		
Disintegrazione del ferro	Passa / Non passa		
Durabilità a gelo/disgelo	Categoria	F1	F1
Sostanze pericolose			
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Valore dichiarato	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186
Rilascio di altre sostanze pericolose	Valore dichiarato	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186	Rientra nei limiti del D.M. 05/04/2006 n. 186

Nome commerciale: Greensand